

## TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

# EICHE WATZMANN



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Name des Lieferanten:  | <b>Barlinek S.A.</b>             |
| Produktindex:          | <b>BC8-DBE3-LIN-XXX-D14207-S</b> |
| Produkt-Katalognummer: | <b>3WG000638</b>                 |
| EAN-Code:              | <b>5906737958520 (PL)</b>        |

| MATERIAL / AUFBAU                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkettaufbau:                                                       | Dreischichtige Holzdielen: Nutzschicht aus Eichenholz, Mittellage und der Gegenzug aus Nadelholz.                                   |
| Optik der Oberfläche:                                                | 3-Stabdielen (Schiffsboden Optik), SELECT Klasse                                                                                    |
| Oberflächenbehandlung:                                               | ■ 5 Schichten UV-Halbmatt Acryllack professionell, Objektlack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt |
| Verbindungssystem:<br>(Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) | Verriegelungssystem – Barlock 5Gc System<br>Einlage Stirnseite – HDF                                                                |

| CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT                                                                                             |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakteristik der Nutzschicht                                                                                             | Gelbbraunes Eichenholz. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. |
| Härte des für die Nutzschicht verwendeten Eichenholzes.<br>Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534) | durchschnittliche Holzhärte – 37 MPa                                                                            |

### ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489

| Abmessungen der einzelnen Holzdiele (mm) | Toleranzwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stärke: <b>14</b>                        | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge: <b>2200</b>                       | Durch die Eigenschaft dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es die Verlegung und Optik nicht negativ beeinträchtigt.<br>Mögliche Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Diele pro Packung kann bis -20 mm in der Länge abweichen.</li> <li>• Zwei Dielen pro Packung können -10 mm in der Länge abweichen.</li> </ul> |
| Breite: <b>207</b>                       | +/- 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen werden gemäß der Norm EN 13647 gemessen.

### SCHICHTEN DER HOLZDIELE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Nutzschicht: | <b>3,2 mm</b> |
| Mittellage:  | <b>8,2 mm</b> |
| Gegenzug:    | <b>2,6 mm</b> |

### VERPACKUNG

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Dielen pro Packung | 7 Stück a' 2200 mm oder 6 Stück a'2200 mm + 2 Stück a'1092 mm            |
| Verpackung                    | 3,18 m <sup>2</sup> /Pak 35 Pak/Palette = 111,30 m <sup>2</sup> /Palette |

### PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489 | 7% +/- 2%                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verlegung auf Fußbodenheizung:                     | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 27°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten. |
| Garantie:                                          | 20 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                       |

### BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT\*

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe): | Freie Klasse, Werksortierung                               |
| Klassifikation der Sortierung Barlinek:                                        | gleichmäßige bis natürliche Farb- und Strukturunterschiede |
| Gesunde Äste:                                                                  | mit einem Durchmesser bis zu 10 mm                         |
| Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen:                                | nicht zulässig                                             |
| Astlöcher, gespachtelt:                                                        | nicht zulässig                                             |
| Rindeneinwüchse:                                                               | zulässig                                                   |
| Färbung der Nutzschicht:                                                       | gleichmäßig                                                |
| Faserverlauf der Nutzschicht:                                                  | geradlinig                                                 |
| Splint (nur bei Eiche):                                                        | nicht zulässig                                             |
| Markstrahlen (nur bei Eiche):                                                  | zulässig                                                   |
| Gespachtelte Risse:                                                            | nicht zulässig                                             |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken):                               | nicht zulässig                                             |

\* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

### HINWEIS

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.