


BERNSTEINEICHE STUBAI



MATERIAL/ AUFBAU	
Parkettaufbau:	Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eichenholz, Mittellage und der Gegenzug aus Nadelholz
Optik der Oberfläche:	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle)
Oberflächenbehandlung:	Ölbeschichtungen oxidativ Naturöl
Verbindungssystem:	Uniclic

CHARAKTERISTIK DER NUTTSCHICHT	
Charakteristik der Nuttschicht	Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch natürliche Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. Nuttschicht tief gebürstet. Holzdielen vierseitig gefast.
Härte des für die Nuttschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	Durchschnittliche Holz Härte – 37 MPa



ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE

Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2\text{mm}$
Länge: 2200	Durch die Eigenschaft dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es die Verlegung und Optik nicht negativ beeinträchtigt. Mögliche Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none">• Eine Diele pro Packung kann bis -20 mm in der Länge abweichen• Zwei Dielen pro Packung können -10 mm in der Länge abweichen
Breite: 260	$\pm 0,2\text{mm}$

STÄRKE NUTZSCHICHT DER HOLZDIELE

Nutzschicht:	3,0 mm
--------------	--------

VERPACKUNG

Anzahl der Dielen pro Packung:	6 Stück á 2200 mm
Verpackung:	3,432 m ² /Pak - 40 Pak/Palette = 115,520 m ²

PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489:	7% \pm 2%
Verlegung auf der Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasserfußbodenheizung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 27°C auf der Oberfläche nicht überschreiten

BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*

Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung
Klassifikation der Sortierung	Vintage, ausgesuchte Farb- und Strukturunterschiede
Gesunde Äste	Zulässig ohne Begrenzung
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Zulässig; verwachsene, Flügeläste bis zu 45 mm x 110 mm, gerissene Äste bis zu 85 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 40 mm
Rindeneinwüchse	zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal
Faserverlauf der Nutzschicht	frei
Splint	zulässig
Markstrahlen	zulässig ohne Begrenzung
Gespachtelte Risse	zulässig mit einer Breite bis zu 8 mm und einer Länge bis zu 600 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig

Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, das durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung